

CEREZO

Nombre, familia y origen

Nombre Internacional	Cerezo
Nombre Científico	Prunus serotina Earth
Denominación en España	Cerezo americano.
Principales Nombres Comerciales	Cerezo



Características de la madera

Albura	Rosado blanquecino. Impregnable.
Duramen	Marrón rojizo a rojo.
<ul style="list-style-type: none"> • Color • Dirección de la fibra • Grano • Impregnabilidad 	Recta. Fino. Medianamente impregnable.

Propiedades de la madera

Densidad aparente al 12% de humedad	560 Kg/m ³ (madera de semiligera)
Estabilidad dimensional	0,38% (madera estable)
- Coeficiente de contracción volumétrico	1,92% (tendencia a deformarse)
- Relación entre contracciones	3,2 (madera semidura)
- Dureza (Chaláis - Meudon)	850 kg / cm ²
- Resistencia a flexión estática	103.000 kg/cm ²
- Módulo de elasticidad	490 kg/cm ²
- Resistencia a la compresión paralela	

Transformación, puesta en obra y usos

Aserrado	Sin problemas.
Secado	Fácil y rápido.
Cepillado y demás operaciones	Sin problemas.
Encolado	Algunos problemas con colas ácidas en caliente.
Clavado y atornillado	Fácil.
Acabado	Fácil.
Carpintería de huecos y revestimientos, interior: puertas, ventanas, tarima, parquet, frisos y molduras	
Chapas decorativas.	
Muebles y ebanistería fina de interior. Talla, torneados y muebles curvados.	