

TAURÍ

Nombre, familia y origen

Nombre Internacional	Taurí.
Nombre Científico	<i>Couratari spp</i>
Denominación en España	Taurí.
Principales Nombres Comerciales	Taurí.



Características de la madera

Albura	Colores crema.
Duramen	Colores claros, complicada diferenciación de la albura.
<ul style="list-style-type: none"> • Color • Dirección de la fibra • Grano • Impregnabilidad 	Recto. Medio. Tensiones de crecimiento incrustada-

Propiedades de la madera

Densidad aparente al 12% de humedad	620 Kg/m ³
Estabilidad dimensional	0,50% (Madera medianamente nerviosa)
- Coeficiente de contracción volumétrico	2,7 (Madera blanda)
- Dureza (Chaláis – Meudon)	1.560 kg / cm ²
- Resistencia a la flexión estática	148.000 kg/cm ²
- Módulo de elasticidad	489 kg/cm ²
- Resistencia a la compresión paralela	

Transformación, puesta en obra y usos

Aserrado	Sin problemas.
Secado	Fácil y rápido.
Elaboración	Sin problemas.
Encolado	Sin problemas.
Clavado	Sin problemas.
Acabados	Sin problemas.

Elaboración de elementos de carpintería de interior y exterior.
 Obtención de chapas naturales para tableros contrachapados.
 Fabricación de elementos para carpintería de armar, elaboración de mobiliario de interior, juguetes y embalajes.